

石墨烯疏水活性炭

关键指标为:

碘值: mg/g>950

比表面积: m²/g>1000

四氯化碳吸附率: g/g>45%

与水接触角: >150 度

水份: %<0.1

灰份: %<10

颗粒直径: mm1.5;2 等

分布力度: mm1.5-4;2-6;3-9;4-10 等